FPI 180AL

HR01048000

Metalizowana folia paroizolacyjna zbrojona siatką PP. Układa się ją od strony ogrzewanego pomieszczenia, pod ociepleniem dachu skośnego, stropodachu albo ściany. Zatrzymuje parę wodną, zanim dotrze do izolacji, a warstwa metalizowana odbija ciepło do wnętrza.

Z trzech folii FPI ma największą masę, 180 g/m², i największą wytrzymałość na rozciąganie. Sd wynosi około 50 m, tyle co w FPI 90AL. Zakłady skleja się taśmą dwustronnie klejącą.

DANE TECHNICZNE

Masa powierzchniowa	**180 g/m² ± 20%**
Sd – równoważna dyfuzyjnie warstwa powietrza [m]	**~50**
Wytrzymałość na rozciąganie, wzdłuż [N/50 mm]	**min 280**
Wytrzymałość na rozciąganie, w poprzek [N/50 mm]	**min 200**
Zakres temperatur stosowania	**−30 do +70 °C**
Standardowe wymiary na rolce	**1,5 × 50 m**
Klasa odporności ogniowej	**E**