# Membrana MD 165

**HR01016500**
3 warianty




Membrana pod pokrycia blaszane, cięższa i wytrzymalsza na rozciąganie niż MD 135. Chroni izolację i konstrukcję przed skroplinami oraz podwianym deszczem i śniegiem, a parę wodną przepuszcza na zewnątrz. Jako jedyna jest w trzech wersjach, bez paska klejącego, z jednym albo z dwoma paskami. Instrukcja układania jest do pobrania na stronie produktu.

- Jako jedyna jest w trzech wersjach
- Bez paska, z jednym albo z dwoma paskami klejącymi
- Zabezpiecza dach pod pokryciem z blachy
- Przepuszcza parę wodną na zewnątrz

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Masa powierzchniowa | 165 g/m² ± 15% |
| Liczba warstw | 3 |
| Paroprzepuszczalność [g/m²/24 h] | >1700 |
| Sd – równoważna dyfuzyjnie warstwa powietrza | 0,02 (+0,04/−0,01) m |
| Odporność na przesiąkanie | W1 |
| Wytrzymałość na rozciąganie, wzdłuż | 270 ± 60 N/50 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie, w poprzek | 140 ± 35 N/50 mm |
| Zakres temperatur stosowania | −30 do +80 °C |
| Stabilizacja przeciw UV | 1 (bezpośrednie), 3 (rozproszone) mies. |
| Standardowe wymiary na rolce | 1,5 × 50 m |
| Klasa odporności ogniowej | E |

## WARIANTY I NUMERY PRODUKTÓW

3 warianty

| Numer produktu | Wersja | Rolka | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| HR01016500 | bez paska klejącego | 1,5 m × 50 m | 75 m² |
| HR01086500 | z jednym paskiem klejącym | 1,5 m × 50 m | 75 m² |
| HR01066500 | z dwoma paskami klejącymi | 1,5 m × 50 m | 75 m² |